



TecTem®

02/2014

TecTem® Glätte

Mineralische Glätte zur Anwendung auf TecTem® Innenputz

Anwendung

TecTem® Glätte ist eine mineralischer Feinputz speziell entwickelt zur Anwendung auf TecTem® Innenputz im Innenbereich.

Eigenschaften

- leichte und schnelle Verarbeitung
- lange Verarbeitungszeit
- sehr gute Haftung
- wasserdampfdurchlässig
- glatte Oberfläche

Verarbeitungshinweise

Untergrund/Vorbehandlung

Der Untergrund muss mineralisch, ausreichend erhärtet sowie frei von Staub, Schmutz und frei von haftmindernde Rückständen sein. Beim Abglätten von TecTem® Innenputz wird die TecTem® Glätte in der Regel am zweiten oder dritten Tag aufgezogen. Bei hoher Luftfeuchtigkeit und niedrigen Temperaturen entsprechend später. Stark saugende Untergründe sind gegebenenfalls entsprechend vorzunässen.

Anmischung

25 kg Sack in ca. 10 l Wasser (ca. 0,4l Wasser pro kg Pulver), mit Elektrorührwerk klumpenfrei, verarbeitungsgerecht anmischen. Sauberes Anmachgefäß und Werkzeug verwenden.

Verarbeitung

TecTem® Glätte im ersten Arbeitsgang mit Flächentraufel in gleichmäßiger Dicke mindestens 1 mm volldeckend auftragen. Nach dem Anziehen (matte Oberfläche) mit frisch angerührter Glätte entsprechend der gewünschten Oberflächengüte ein- oder zweimal nachziehen und ggf. schleifen. Nach ausreichender Erhärtung geeignet für einen Anstrich mit einer diffusionsoffenen Silikat- oder Kalkfarbe oder zur Aufnahme einer diffusionsoffenen Papiertapete. Nicht geeignet als Fliesenuntergrund.

Verarbeitungszeit

Vom Einrühren an ca. 60 Minuten verarbeitbar. Unsaubere Gefäße und Werkzeuge sowie hohe Temperaturen verkürzen den Verarbeitungszeitraum. Material nach Versteifungsbeginn nicht mehr verwenden.

Verbrauch

Ca. 1,25 kg/m² pro mm Schichtdicke

Witterungshinweise

Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von +5° C nicht unterschritten und von 30° C nicht überschritten werden. Bis zur Austrocknung ist der Putz vor zu schnellem Wasserentzug und vor Frost zu schützen.

Hinweise

Reste nicht in den Ausguss oder WC entleeren, sondern nach dem Abbinden mit Wasser mit dem Hausmüll entsorgen.

Lieferform/Lagerung

25 kg/Sack

Trocken und gegen Feuchtigkeit geschützt mind. 9 Monate im original verschlossenen Gebinde lagerfähig.

Artikelnummer

TecTem® Glätte: 289332

TecTem®

▶ www.knauf-aquapanel.com

@ info@knauf-aquapanel.com

© 2014 DE-02/14

AQUAPANEL® ist ein technologisch führendes und innovatives Bausystem. Mit dem Systemgedanken wird von der Idee bis zur Projektfertigstellung jeder einzelne Planungs- und Ausführungsschritt begleitet. AQUAPANEL® Zementbauplatten, Zubehör und die baubegleitende Unterstützung sind aufeinander abgestimmt – Sie können sich des Ergebnisses gewiss sein.

TecTem® ist eine eingetragene Marke von KNAUF AQUAPANEL GmbH.

KNAUF AQUAPANEL GmbH, Kipperstraße 19, 44147 Dortmund, Deutschland

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der KNAUF AQUAPANEL GmbH, Kipperstraße 19, 44147 Dortmund, Deutschland.